


# DENAS<sup>®</sup> GARÁŽ

VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ BARVA  
NA VYSOCE ODOLNÝ BETON



odolná podlaha



garáž



dílňa



sklady

# DENAS® GARÁŽ

## PENETRAČNÍ I VRCHNÍ BARVA DO INTERIÉRU

- POCHOZÍ ÚPRAVA s VÝBORNOU MECHANICKOU i CHEMICKOU ODOLNOSTÍ
- PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI
- ODOLNOST POJEZDU PNEUMATIKAMI
- ODOLNOST ROPNÝM PRODUKTŮM A POSUVU BŘEMEN
- OTĚRUVZDORNOST, PAROPROPUSTNOST
- SKVĚLÝ ROZLIV
- SNADNÁ APLIKACE, ÚDRŽBA
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- MATNÝ ODSTÍN RAL 7040, DALŠÍ dostupné TÓNOVÁNÍM
- VYDATNOST 3–5 m<sup>2</sup>/kg

Tónovatelný

**telurmix**®



### VHODNÁ NA:

- beton
- betonové podlahy
- garáže
- skladovací prostory
- schodiště
- dílny
- sklepy
- galerie a výstavní prostory
- silně namáhané konstrukce a stěny
- potravinářská výroba
- chemické laboratoře a provozy





## JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, vyzrálý, zbavený nečistot, nesoudržných nátěrů, mastnoty.

Beton a savé minerální podklady napusťte penetrací **DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE** nebo natuženou barvou **DENAS GARÁŽ** ředěnou vodou v poměru 1 : 5, v 1 vrstvě. Penetrace zajistí snížení nasákavosti porézních materiálů, sjednotí povrch před vlastním nátěrem, zvýší přilnavost následných vrstev a sníží spotřebu.



Barvu **DENAS GARÁŽ** natužte tužidlem **DENAS GARÁŽ TUŽIDLO** v poměru 5 : 1, míchání proveďte mechanicky vrtačkou s míchadlem. Po dokonalém smíchání nechte směs 5 minut stát. **Neřed'te. Zpracovatelnost směsi je max. 2 hod.**



Aplikujte barvu **DENAS GARÁŽ** ve 2 a více vrstvách.

**Doba schnutí je min. 24 hodin.** Minimální teplota nanášení **nesmí klesnout pod 15 °C.**

Použité pracovní pomůcky po ukončení práce důkladně vymyjte vodou.

**Aplikace:**



## CO BUDETE POTŘEBOVAT



DENAS HLOUBKOVÁ  
PENETRACE



DENAS  
ODMAŠŤOVAČ



BALTECH  
ACETON



BALTOOL  
válček



## TIPY PRO VÁS:

- Natírejte jen vyzrálý a dobře vyschnutý beton. Beton mladší 28 dnů se považuje za čerstvý.
- Dvousložkové barvy se ředí vždy až po natužení, předepsaným množstvím vody, větší objem vody zhoršuje kryvost i deklarované vlastnosti barvy.
- Tužidlo vždy přidávejte do barvy. Připravte si jen takové množství natužené barvy, kterou můžete v předepsaném čase zpracovat. Věnujte pozornost době zpracovatelnosti směsi!
- Příprava směsi ručním mícháním je nepřipustná!
- Povrch starého, soudržného již natřeného betonu je třeba před novým nátěrem důkladně odmastit, použijte účinný **DENAS ODMAŠŤOVAČ** s oplachem čistou vodou, zbytky olejí **BALTECH ACETON**.
- Penetrační nátěr provedený ředěnou barvou je stabilizační vrstvou k úpravě nasákavosti podkladu. Nelze ho proto započítat do počtu doporučených vrstev nátěru.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



5 kg



10 kg



1 kg