



LAZUROL[®]

LAK LODNÍ S1119


SYNETICKÝ LAK ODOLNÝ VLHKOSTI A VODĚ




dřevo



korek



dřevěné konstrukce



zahradní nábytek

LAZUROL® LAK LODNÍ S1119

TRANSPARENTNÍ LAK S VYSOKÝM LESKEM

- DLOUHODOBÁ OCHRANA
- VYSOKÁ OCHRANA UV ZÁŘENÍ A POVĚTRNOSTI
- ZVÝRAZŇUJE PŘIROZENOU KRESBU DŘEVA
- STABILNÍ VYSOKÝ LESK
- ODOLNÝ VODĚ a VLHKU
- VYNIKAJÍCÍ ROZLIV
- NOVÉ I RENOVAČNÍ NÁTĚRY
- vhodný DO INTERIÉRU i EXTERIÉRU
- VYNIKAJÍCÍ VYDATNOST 14–16 m²/l



VHODNÝ NA:

- dřevo
- dřevotříska
- korek
- dřevěné stavební konstrukce
- sportovního nářadí
- dřevěné obložení
- zahradní nábytek





JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Přiskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Dřevo v exteriéru napustěte fungicidním napouštědlem **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě, nechte schnout 24 hod., poté jemně přebruste.



Před použitím lak **promíchejte a neředěte**.

Aplikujte **LAZUROL LAK LODNÍ S1119** ve 2 vrstvách.



Doba schnutí je **24 hodin** mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+18–23 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



LAZUROL
CLASSIC S1023



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



TIPY PRO VÁS:

- Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů až na pevný podklad, poté je nutné dřevo opatřit impregnací.
- Pro sjednocení savosti dřevěných podkladů v interiéru je také možné použít bezbarvý odstín **LAZUROL CLASSIC S1023** s následným přebroušením.
- Nepoužívejte na nátěry tam, kde je natíraný povrch trvale pod vodou.
- Neprovádějte aplikaci **LAZUROL LAK LODNÍ S1119** během horkého počasí. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a jeho následné možné zvrásnění.
- Vysoká teplota podkladu i ovzduší může způsobit problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,375 l



0,75 l



4 l