



# LAZUROL<sup>®</sup>

## LAK TIXOTROPNÍ S1091


SYNTECKÝ LAK NA DŘEVO A KOV  
SE SNADNOU APLIKACÍ NA SVISLÝCH PLOCHÁCH




dřevo



kov



obložení stěn



dřevěné podbití

# LAZUROL® LAK TIXOTROPNÍ S1091

## TRANSPARENTNÍ TIXOTROPNÍ LAK

- DLOUHODOBÁ OCHRANA
- TIXOTROPNÍ (NESTÉKÁ), SNADNO SE APLIKUJE
- ZVÝRAZŇUJE PŘIROZENOU KRESBU DŘEVA
- ELEGANTNÍ MATNÝ i LESKLÝ VZHLED
- NOVÉ I RENOVAČNÍ NÁTĚRY
- vhodný DO INTERIÉRU i EXTERIÉRU
- VYDATNOST 8–12 m<sup>2</sup>/l



### VHODNÝ NA:

- dřevo
- obložení stěn
- kov
- podbití stropů





## JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

**Aplikace:**



Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Dřevo v exteriéru napustěte fungicidním napouštědlem **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě, nechte schnout 24 hod., jemně přebruste.



Před použitím lak **promíchejte a neředěte**.

Aplikujte **LAZUROL LAK TIXOTROPNÍ S1091** ve 2 vrstvách s jemným přebroušením mezi vrstvami.



**Doba schnutí je 24 hodin** mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+18–23 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL  
CLASSIC S1023



LAZUROL ZÁKLAD  
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH  
ŘEDIDLO S6006



BALTECH  
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL  
lazurovací štětec



## TIPY PRO VÁS:

- Pro sjednocení savosti dřevěných podkladů v interiéru je možné použít bezbarvý odstín **LAZUROL CLASSIC S1023** s přebroušením.
- **LAZUROL LAK TIXOTROPNÍ S1091** aplikujte výhradně štětcem.
- V klidovém stavu tvoří **LAZUROL LAK TIXOTROPNÍ S1091** hustý, téměř pevný gel, který se při míchání nebo natírání stane lehce tekutý. Po ukončení natírání nebo míchání přejde lak opět do gelového stavu.
- Nprovádějte aplikaci laku **LAZUROL LAK TIXOTROPNÍ S1091** během horkého počasí. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu s možností jeho následného zvrásnění.
- **LAZUROL LAK TIXOTROPNÍ S1091** nepoužívejte k nátěrům dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny) a dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. na produkty vosky obsahující.
- Vysoká teplota podkladu i ovzduší může způsobit problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

## DOSTUPNÉ BALENÍ



0,75 l