



LAZUROL[®]

LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S1020


SYNTECKÝ VENKOVNÍ POCHOZÍ LAK
S VYSOKOU UV OCHRANOU




dřevo



dřevěné podlahy



schodiště



zábradlí

LAZUROL® LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S1020

TRANSPARENTNÍ PROTISKLUZNÝ LAK S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

- ATEST PROTISKLUZNOSTI ZA SUCHA I MOKRA
- VYSOKÁ OCHRANA UV ZÁŘENÍ A POVĚTRNOSTI
- VODĚ ODOLNÝ
- OTĚRUVZDORNÝ
- DOBŘE BROUSITELNÝ
- EFEKTNÍ POLOMATNÝ VZHLED
- NOVÉ I RENOVAČNÍ NÁTĚRY
- vhodný DO INTERIÉRU i EXTERIÉRU
- VYDATNOST 10–12 m²/l



VHODNÝ NA:

- dřevo
- dřevotříska
- korek
- parkety a dřevěné podlahy
- obložení stěn
- schodiště
- dveře
- zábradlí
- dekorační lišty
- zahradní pergoly





JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Pryskyřiči ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Dřevo v exteriéru napustěte fungicidním napouštědlem **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě, nechte schnout 24 hod., poté jemně přebruste.



Před použitím lak **důkladně promíchejte a neředte.**

Aplikujte **LAZUROL LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S1020** ve 3 vrstvách.



Doba schnutí je **16–24 hodin** mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+15–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL
CLASSIC S1023



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



TIPY PRO VÁS:

- Pro sjednocení savosti dřevěných podkladů v interiéru je možné použít bezbarvý odstín lazury **LAZUROL CLASSIC S1023**.
- Neprovádějte aplikaci **LAZUROL LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S1020** během horkého počasí. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a jeho následné možné zvrásnění.
- Vysoká teplota podkladu i ovzduší může způsobit problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku.
- U exotických druhů dřeva doporučujeme lak nejprve odzkoušet na malé ploše.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,75 l



2,5 l



4 l