


LAZUROL[®]

MOŘIDLO LIHOVÉ


KONCENTRÁT K BARVENÍ DŘEVA,
BETONU, CIHEL



dřevo



beton



cihly



dřevěný nábytek

LAZUROL® MOŘIDLO LIHOVÉ

BAREVNÉ MOŘIDLO DO INTERIÉRU

- VYNIKAJÍCÍ PENETRACE
- ZVÝRAZŇUJE PŘIROZENOU KRESBU DŘEVA
- vhodné i K APLIKACI NA ČERSTVÉ A NEVYSUŠENÉ DŘEVO
- NOVÉ I RENOVAČNÍ NÁTĚRY
- vhodný DO INTERIÉRU
- 20 ODSTÍNŮ
- VYDATNOST až 12 m²/l



VHODNÁ NA:

- dřevo
- beton
- cihly
- dřevěný nábytek





JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Dobře promíchané a neředěné LAZUROL MOŘIDLO LIHOVÉ aplikujte rovnoměrně ve směru vláken.

Moření podkladu s **LAZUROL MOŘIDLO LIHOVÉ** je možné v tolika vrstvách, dokud nebude dosaženo žádaného odstínu.

Doba schnutí jsou **4 hodiny** mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+18–23 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte **BALTECH LÍH TECHNICKÝ P6413**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL LAK
UNIVERZÁLNÍ S1002



BALTECH LÍH
TECHNICKÝ P6413



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



TIPY PRO VÁS:

- Kvalitní příprava podkladu významně ovlivňuje celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva.
- Po zaschnutí mořidla lze dřevo vykartáčovat, tím více vynikne reliéfní struktura dřeva.
- Každá další vrstva mořidla ztmavuje výsledný odstín.
- Pro zvýšení odolnosti mořeného povrchu, naneste bezbarvý lak **LAZUROL LAK UNIVERZÁLNÍ S1002**.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,5 l