


# UNIBAL<sup>®</sup>


## BARVA FERMEŽOVÁ

### O2025

UNIVERZÁLNÍ FERMEŽOVÁ BARVA



dřevo



kov

# UNIBAL®

## BARVA FERMEŽOVÁ 02025

### ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ FERMEŽOVÁ BARVA NA DŘEVO A KOV

- tradiční **OCHRANA DŘEVA**
- **DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST**
- **VYSOKÁ PRUŽNOST** nátěru
- **VELMI DOBRÁ ROZTÍRATELNOST**
- **3 ODSTÍNY V POLOLESKU**
- vhodná do **INTERIÉRU**
- **VYDATNOST** až 10 m<sup>2</sup>/kg



### VHODNÁ NA:

- dřevo
- kov





## JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný.

Pryskyřičná místa vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.

Savé podklady napusťte vhodným napouštědlem doporučujeme **UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O1000** v 1 vrstvě, kovové podklady ošetřete základní antikorozií barvou **PRAGOPRIMER STANDARD S2000** nebo **FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003** v 1 vrstvě.

Před použitím fermežovou barvu **UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ O2025** dobře promíchejte.

Aplikace:



**Na dřevěný podklad** v interiéru aplikujte barvu v **1–2 vrstvách** s přebroušením mezi vrstvami. **V exteriéru ji lze použít jen jako základní**, jako vrchní barvu použijte **INDUSTROL UNIVERZÁL S2013** v 1–2 vrstvách.



**Na kovový podklad v interiéru** aplikujte antikorozií základ **PRAGOPRIMER STANDARD S2000**. Poté fermežovou barvu v **2–3 vrstvách**, 24 hod. po první vrstvě je možné místní tmelení s přebroušením. **V exteriéru** jako vrchní vrstvu použijte barvu **INDUSTROL UNIVERZÁL S2013** v 1–2 vrstvách.

**Doba schnutí** mezi vrstvami je **48 hod.** Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **18–23 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH  
ŘEDIDLO S6006



BALTECH  
ŘEDIDLO C6000



UNIBAL FERMEŽ  
NAPOUŠTĚCÍ O1000



PRAGOPRIMER  
STANDARD S2000



INDUSTROL  
UNIVERZÁL S2013



## TIPY PRO VÁS:

- Kvalitní předúprava ovlivní celkový vzhled jeho konečné povrchové úpravy i životnost nátěru.
- Přebytečné napouštědlo **UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O1000** setřete cca po 20 min., aby na povrchu nezůstal lesklý film. Hadr napuštěný olejem ihned odstraňte z dosahu tepelného a jiného záření, hrozí samovznícení.
- Jako vrchní nátěr dřeva a kovu je barva **UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ O2025** určena pouze do interiéru.
- Aplikaci provádějte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C.
- Je velmi nevhodné provádět aplikaci barvy během horkého letního dne.
- Nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



1 kg



4 kg