


BARLET[®]

NÁTĚR ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012


VODOU ŘEDITELNÁ ZÁKLADNÍ BARVA NA MIKROTRHLINY



vápenocementové
omítky



fasády



beton

BARLET® NÁTĚR ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012

ZÁKLADNÍ BARVA POD FASÁDNÍ A MALÍŘSKÉ BARVY

- **SJEDNOCUJE STRUKTURU** podkladu
- **OBSAHUJE VLÁKNA A KŘEMIČITÉ PLNIVO**
- **PŘEKLENE TRHLINKY V PODKLADU** do 0,5 mm
- vhodný pro **INTERIÉR I EXTERIÉR**
- **SPOTŘEBA** 0,4–1,4 kg/m² dle šířky trhlin, struktury podkladu a typu aplikace



VHODNÁ NA:

- minerální podklady
- pod akrylátové a silikonové fasádní barvy
- vápenocementové omítky
- beton





JAK NA TO?



Podklad musí být pevný, suchý a vyzrálý, zbavený biologického napadení (plísně, řasy), starých nátěrů a nesoudržných částic.

Aplikace:



BARLET NÁTĚŘ ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012 přidejte max. 10 % vody a důkladně promíchejte.

Na připravený podklad naneste zatíráním, křížovým způsobem, **BARLET NÁTĚŘ ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012 v 1 vrstvě**. Větší trhliny zalijte více nátěry, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.



Doba schnutí nátěru jsou min. 4 hod. Aplikační teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +10 °C, optimální je 15–25 °C.



Jako vrchní ochrannou vrstvu použijte fasádní barvy **BARLET** nebo **REMAL**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



BARLET AKRYLÁT BARVA
FASÁDNÍ V4013



BARLET SILIKÁT BARVA
FASÁDNÍ V4015



BARLET SILIKON BARVA
FASÁDNÍ V4018



BARLET VÁPENNÁ BARVA
FASÁDNÍ V4019



REMAL EXPERT



REMAL PLUS



REMAL STĚRKA V5010



REMAL FORTE



TIPY PRO VÁS:

- Finální nátěr **BARLET NÁTĚR ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012** má strukturu jemnozrnné omítky.
- Práce v exteriéru neprovádějte za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, mlha, vítr, přímé slunce).
- Během schnutí a zrání nátěru v exteriéru jej chraňte před deštěm.

DOSTUPNÁ BALENÍ



25 kg