



# DENAS<sup>®</sup>

## NA KOV - ZÁKLAD


ZÁKLADNÍ VODOU ŘEDITELNÁ BARVA  
NA OCHRANU KOVŮ




železo, ocel



pozink, hliník, měď



ploty



plechové střechy

# DENAS® NA KOV – ZÁKLAD

## ZÁKLADNÍ BARVA NA KOVY SE ZVÝŠENOU ANTIKOROZNÍ OCHRANOU

- VÝBORNÉ ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI
- PŘÍMO NA REZ
- VÝBORNÁ PŘILNAVOST ke kovovým podkladům
- PRODLUŽUJE celkovou ŽIVOTNOST nátěru
- RYCHLESCHNOUCÍ
- 100% EKOLOGICKÁ, BEZ ZÁPACHU
- PŘIPRAVENÁ NA ŠTĚTEC, neředí se
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- vhodná DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VYDATNOST 6–8 m<sup>2</sup>/kg



NEJVÝHODNĚJŠÍ  
CENA/m<sup>2</sup>



### VHODNÁ NA:

- ocel
- železo
- hliník, pozink i čerstvý
- kovové konstrukce a plechy
- plechové střechy
- klempířské prvky
- zábradlí
- ploty
- sloupy





## JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Korozi nebo rez důkladně očistěte přebroušením a povrch očistěte od brusného prachu.

Podklad odmastěte speciálním odmašťovacím prostředkem **DENAS ODMAŠŤOVAČ** a opláchněte čistou vodou.



Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte a neředte.**

Na připravený podklad naneste základní barvu **DENAS NA KOV – ZÁKLAD** v 1–2 vrstvách.



**Doba schnutí** mezi vrstvami je **min. 4 hodiny**. Aplikační teplota vzduchu a podkladu **nesmí poklesnout pod +10 °C**.

Základní nátěr vždy přetřete vrchní barvou, použijte **DENAS UNIVERZÁL, DENAS RADIÁTOR, DENAS EFEKT STRUKTURY, BAKRYLEX.**

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

**Aplikace:**



DENAS  
UNIVERZÁL



DENAS NA  
RADIÁTORY



UNIFLEX PES  
TMEL ALU



DENAS  
ODMAŠŤOVAČ



BALTOOL válečky  
a štětce

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



## TIPY PRO VÁS:

- Soudržnost nátěru s podkladem ověříte mřížkovou zkouškou.
- K dokonalému odmaštění před nátěrem použijte **DENAS ODMAŠŤOVAČ**. Jeho účinek je násobně vyšší než při použití domácích odmašťovacích prostředků. Odmaštění vždy opláchněte čistou vodou.
- Velké plochy odmaštěte umytím technologií WAP s rotační tryskou s přídavkem odmašťovače.
- Drobné defekty, nerovnosti a rýhy na povrchu kovu je obvykle nutné vytmelit. Použijte dvousložkový polyesterový tmel **UNIFLEX PES TMEL ALU** s přebroušením, ideálně pod vodou.
- Lokální vysprávkou tmelením se vždy musí nově opatřit antikorozní základní vrstvou barvou.
- Základní barva, ač pohledově perfektního vzhledu, musí být opatřena vrchním nátěrem, doporučujeme **DENAS UNIVERZÁL, BAKRYLEX**.
- Kovy, co nejdříve po odmaštění, oplachu vodou a dokonalém vyschnutí, opatřete antikorozním vrstvou **DENAS NA KOV – ZÁKLAD** nebo **DENAS NA KOVY 2v1**, zabráníte tak vzniku bleskové koroze.
- Na složité konstrukční prvky vždy aplikujte barvu štětcem, velké plochy válečkem či stříkáním.
- Pro aplikaci stříkáním je možné barvu přiredit čistou vodou, max. do 5 % objemu balení.
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu, zejména u kovů, je vždy podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota prodlužuje dobu schnutí nátěru.
- Aplikovaná antikorozní barva by neměla v době zasychání přijít do styku s vodou ve všech skupenstvích (rosa, mlha, déšť).
- Aplikace barvy ve více tenkých vrstvách přispívá k rychlejšímu a lepšímu finálnímu výsledku.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



0,7 kg



2,5 kg



10 kg